

AQUA-FLOORPUR

PRODUKTBESCHREIBUNG

ANWENDUNG :	2-k-Polyurethanfußboden-Beschichtung auf umweltfreundlicher Wasserbasis für innen und außen. Weichmacherbeständig und somit auch für Garagen geeignet.
EIGENSCHAFTEN:	Hohe Chemikalienresistenz - Sehr hohe Härte und somit sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb und Lösemittel.
UNTERGRÜNDE:	Betonböden und beschichtete Böden sowie als UV-schützende Endschrift für außen auf AQUA-POX oder andere tragfähige Altbeschichtungen.
SYSTEM :	Ein bis zwei Schichten, je nach Saugkraft und Beanspruchung des Untergrundes.

ANWENDUNGSBESCHREIBUNG

UNTERGRUND-VORBEREITUNG:	Der Untergrund muss sauber, trocken, entfettet, ölfrei und entstaubt sein. Sehr glatte Untergründe müssen vor der Beschichtung physikalisch (Schleifen/Strahlen) oder chemisch vorbereitet werden. (Ansäuern z.B. mit einer 30% -igen Lösung aus Salzsäure, danach gründlich abspülen).
ANWENDUNGS-UMSTÄNDE:	Innen : gut belüftet Außen : trocken Umgebungs-/Untergrundtemperatur min. 5°C Relative Luftfeuchtigkeit : max. 80%
WERKZEUGE:	Pinsel, Rolle oder airless (Düse : 013 – 015)
VERDÜNNUNG :	Nicht verdünnen.
REINIGUNG :	Wasser
VERBRAUCH:	Ca. 6 m ² je Liter und Schicht (170 ml./m ²)
BESONDERHEITEN :	Die Komponente B in die Komponente A langsam einrühren. Die Topfzeit beträgt bei 20°C ca. 2 Stunden. Bis dahin sollte die Masse verbraucht werden, bzw. danach nicht mehr verarbeitet werden.

TECHNISCHE DATEN

GLANZGRAD :	Glanz
FARBTÖNE :	Transparent
DICHTE :	Ca. 1.05 g/m ³
FESTSTOFFGEHALT	Nach Gewicht : ca. 40 % Nach Volumen : ca. 38 %

FLAMMPUNKT : Keiner
VISKOSITÄT : 10 – 30 P (Brookfield 20 Rpm)
TROCKNUNGSZEIT : Griffest :1 Stunde
 Überstreichbar : 5 Stunden
VERPACKUNG : 2.5L – 5L
LAGER-
BESTÄNDIGKEIT : Ca. 12 Monate in Originalverpackung, frostfrei.

SICHERHEITSRICHTLINIEN

Symbol Xi

R 36 Reizt die Augen.

R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

S 02 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

S 37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

S 51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

P 91 Enthält Isocyanate - Hinweise des Herstellers beachten.

Das Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage verfügbar.

Martens Aqualock
Kleiststrasse 23
78224 Singen

Tel.: 07731 - 955 830
Mobil : 0160 - 90 938 931
Fax.: 07731 - 955 810

Diese Informationen entsprechen unseren Erfahrungen und sind auf der Basis des neusten Stand der Technik zusammengestellt worden. Durch die Vielfalt der Objekteigenschaften ist der Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, den Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Die Angaben dienen lediglich als Leitfaden für den Verarbeiter. Die Anwendung ist nach den Objektgegebenheiten und den anerkannten Regeln und dem derzeitigen Stand der Technik durchzuführen. Dieses Datenblatt ersetzt etwaige vorangegangene Versionen.