

AQUA-GRAFFITI-PU

PRODUKTBESCHREIBUNG

ANWENDUNG :	Zweikomponenten wasserverdünnbare Anti-Graffiti-Beschichtung für Innen und Außen - Auf Basis von Polyurethan - Sehr widerstandsfähig gegen Lösungsmittel – somit bis zu 80 Reinigungen selbst mit aggressiven Reinigern (z.B. Aceton) möglich.
EIGENSCHAFTEN:	Hochbeständig gegen Chemikalien - Sehr gute Festigkeit - Widerstandsfähig gegen die meisten Lösungsmittel - Ausgezeichnete Abriebfestigkeit.
UNTERGRÜNDE:	Mauerwerk, Beton, Metalle und alle glatten und leicht strukturierten tragfähigen Untergründe.
SYSTEM :	2 Schichten unverdünnt auftragen.

ANWENDUNGSANLEITUNG

UNTERGRUND-VORBEREITUNG:	Der Untergrund muss gereinigt, entfettet, entstaubt und trocken sein. Glasflächen, Kunststeinflächen etc. gegen Spritzer schützen.
ANWENDUNGS-UMSTÄNDE:	Im Innenbereich: gut belüften. Im Außenbereich: bei trockenem Wetter. Umgebungstemperatur: mindestens 5°C. Relative Luftfeuchtigkeit: höchstens 80%.
WERKZEUGE:	Pinsel, Rolle oder Airless-Spritzgerät (Düsenöffnung 013-015)
VERDÜNNUNG :	unverdünnt anwenden
REINIGUNG :	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
VERBRAUCH :	Ca. 6 m ² /L pro Schicht. Verbindliche Verbrauchswerte für die Kalkulation sind am Objekt zu ermitteln.
BESONDERHEIT:	Komponente B maschinell der Komponente A beifügen - Die Mischung dickt langsam ein und wird nach ca. 2 Stunden Topfzeit unbrauchbar. Vorreaktionszeit ca. 5 min.

TECHNISCHE DATEN

GLANZGRAD :	seidenglanz
FARBTÖNE :	Farblos
DICHTE (ASTM, D1475, 20°C) :	1,04 g/cm ³
FESTSTOFFGEHALT :	In Gewicht: ungefähr 42 % In Volumen: ungefähr 40 %
FLAMMPUNKT :	Nicht entzündlich.
VISKOSITÄT :	10 – 30 P (Brookfield – 20 Rpm)

www.aqualock.de

info@aqualock.de

Für Rückfragen steht Ihnen unser technischer Dienst gerne unter ++49 (0)160 90 938 931 zur Verfügung

TROCKNUNGSZEIT : Staubtrocken nach ca. 1 h.
Überstreichbar nach ca. 5 h

VERPACKUNG : 2,5L – 5L

LAGER-
BESTÄNDIGKEIT : Ca. 12 Monate in Originalverpackung , frostfrei lagern.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss frei von trennenden Substanzen sein.
Saugende Oberflächen werden grundiert mit unverdünntem AQUA-UNIFIX.

SONSTIGE HINWEISE

Transport : ADR-Einstufung : nicht zutreffend / UN-Klasse : nicht zutreffend

SICHERHEITSRICHTLINIE

Symbol Xi

R 36 Reizt die Augen.

R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

S 02 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

S 37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

S 51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

P 91 Enthält Isocyanate - Hinweise des Herstellers beachten.

Das Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage verfügbar.

Martens Aqualock
Kleiststrasse 23
78224 Singen

Tel.: 07731 - 955 830
Mobil :0160 - 90 938 931
Fax.: 07731 - 955 810

Dieses technische Datenblatt wurde auf Grundlage des derzeitigen Wissenstandes erstellt. Die Angaben dienen lediglich als Leitfaden für den Verarbeiter und die Anwendung ist nach den Objektgegebenheiten und den anerkannten Regeln und dem derzeitigen Stand der Technik durchzuführen. Dieses Datenblatt ersetzt etwaige vorangegangene Versionen.

www.aqualock.de

info@aqualock.de

Für Rückfragen steht Ihnen unser technischer Dienst gerne unter ++49 (0)160 90 938 931 zur Verfügung