

AQUA-UNIFIX

PRODUKTBESCHREIBUNG

- ANWENDUNG :** Lösungsmittelfreies umweltfreundliches Tiefgrundiermittel auf Basis von Acryldispersionen für alle wässrigen Dispersionsbeschichtungs-Werkstoffe für außen und innen, mit einem sehr hohen Feststoffgehalt.
- EIGENSCHAFTEN:** Das dispergierte Acrylat ist feinmolekular (niedermolekular) mit einem hohen Eindringvermögen zur Verfestigung aller porösen und kreidenden Untergründe.
- UNTERGRÜNDE:** Geeignet für alle beim Wandanstrich vorkommenden saugenden Untergründe für außen und innen.
- SYSTEM :** unverdünnt auf alle saugenden mineralischen Untergründe auftragen.

ANWENDUNGSANLEITUNG

- UNTERGRUND-VORBEREITUNG:** Staub, Schmutz und nicht haftende Altbeschichtungen entfernen. Der Untergrund muss trocken, sauber und in sich stabil/gesund sein
- ANWENDUNGS-UMSTÄNDE:** Bei trockenem Wetter und einer Oberflächentemperatur von min. 5°C. Relative Luftfeuchtigkeit Max. 80%.
- WERKZEUGE:** Pinsel, Roller oder airless.
- VERDÜNNUNG :** Wasser.
- REINIGUNG :** Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
- VERBRAUCH :** 100 bis 300 g/m² je nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes. Richtwert auf glatten Putz, der unter örtlichen Gegebenheiten und verschiedenartigen Putzstrukturen schwanken kann. Verbindliche Verbrauchswerte für die Kalkulation sind am Objekt zu ermitteln.

TECHNISCHE DATEN

- GLANZGRAD :** Bei fachgerechter Anwendung seidenmatt
- FARBTÖNE :** Farblos
- DICHTE**
(ASTM, D1475, 20°C) : 1,0 g/cm³
- FESTSTOFFGEHALT :** In Gewicht: ungefähr 15 %
(ASTM, D1644/a) In Volumen: ungefähr 15 %
- FLAMMPUNKT :** Nicht entzündlich.

www.aqualock.de

info@aqualock.de

Für Rückfragen steht Ihnen unser technischer Dienst gerne unter ++49 (0)160 90 938 931 zur Verfügung

VISKOSITÄT : 15 – 20 sek. (Ford 4 – 23 °C)

TROCKNUNGSZEIT : Staubtrocken nach ca. 1 h.
Überstreichbar nach ca. 4 h

VERPACKUNG : 5L – 20L

LAGER-
BESTÄNDIGKEIT : Ca. 12 Monate in Originalverpackung , frostfrei lagern.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Untergrund gut reinigen. Der Untergrund muss gesund sein.
Der Untergrund muss frei von trennenden Substanzen sein.

SONSTIGE HINWEISE

Transport : ADR-Einstufung : nicht zutreffend / UN-Klasse : nicht zutreffend

SICHERHEITSRICHTLINIE

Das Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage verfügbar.

Martens Aqualock
Kleiststrasse 23
78224 Singen

Tel.: 07731 - 955 830
Mobil : 0160 - 90 938 931
Fax.: 07731 - 955 810

Diese Informationen entsprechen unseren Erfahrungen und sind auf der Basis des neusten Stand der Technik zusammengestellt worden. Durch die Vielfalt der Objekteigenschaften ist der Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, den Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Die Angaben dienen lediglich als Leitfaden für den Verarbeiter. Die Anwendung ist nach den Objektgegebenheiten und den anerkannten Regeln und dem derzeitigen Stand der Technik durchzuführen. Dieses Datenblatt ersetzt etwaige vorangegangene Versionen.

www.aqualock.de
info@aqualock.de

Für Rückfragen steht Ihnen unser technischer Dienst gerne unter ++49 (0)160 90 938 931 zur Verfügung